

CERTIFICAT

Fabricația se află în armonie cu cele mai noi standarde de calitate românești ISO 9001:2000), AS/EN/JISQ 9100 și cu standardele de protecția mediului din România EN ISO 14001:2004.

Detalii tehnice:

Descriere de produs:

Preponderent piele de vită din Europa centrală

- tăbăcit cu crom, colorat în tanc
- granule îmbunătățite
- finisaj special, învelire cu vopsea conform standardelor din industria de automobile
- imprimat (graunte simulat)
- măsură medie pe tabelă și unitate de producție $\geq 54\text{sqft}$
- grosime medie: 0,9-1,3 mm

Tipuri analizate	Standard	Cerințe
Rezistență la întindere	DIN EN ISO 3376	$\geq 900 \text{ N/cm}^2$
Dilatație	DIN EN ISO 3376	40-80 %
Determinarea forței de rupere	DIN EN ISO 3377-1	$\geq 20\text{N}$
Flexometru /rezistență la îndoire - 30000 cicluri, nici o avarie	DIN EN ISO 5402	30000 cicluri, nici o avarie
Fotostabilitate - scală albastră	VDA 75202 Xenotest	$\geq 6-7$ scală albastră
Rezistență la fricțiune	DIN EN ISO 11640	2000 uscat: $\geq 4 \text{ GS}$ 500 umed: $\geq 4 \text{ GS}$ 20 benzină pentru curățire: $\geq 4-5 \text{ GS}$
Rezistență la uzură	DIN EN ISO 105-X12	10 uscat: 5 GS 10 umed: 5 GS
ASTM D 1044 500 cicluri, nici o avarie	ASTM D 1044	500 cicluri, nici o avarie
Adeziune de execuție	ISO 11644	$\geq 3,0 \text{ N/cm}$
Inflamabilitate	DIN 75200/US FMVSS 302 EC 98/25	$< 100 \text{ mm/min}$ corespunzător

La cerere asigurăm test în cazul fiecărui produs (pe lot de producție).